



20MnCrS5

ACCIAI DA CEMENTAZIONE / CASE HARDENING STEEL

EN ISO 683-3:2018
EN 10277:2018

prodotti laminati a caldo / hot rolled steel
prodotti trafilati a freddo / cold drawn steel

W.N. **1.7149**

Riferimenti di qualità MAB / MAB quality references

Colorazione della testata dei fasci non prevista ma possibile se richiesta in fase d'ordine
Bars head's coloration not defined but possible if requested in phase of order

CORRISPONDENZE CON ALTRE SIGLE / EQUIVALENT GRADE OF STEEL

attenzione indicazioni approssimative, solo per riferimento / warning, approximative correspondences, only for reference

Europe	Italy	Germany	France	UK	USA (AISI/SAE)
20MnCrS5	20MnCrS5	20MnCrS5	20MC5		
EN 10277:2018	UNI 7846-78	DIN 17210-84	NF A 35-551-86		

ANALISI CHIMICA DI COLATA / CHEMICAL CAST ANALYSIS

Percentuale in peso / Mass fraction

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	
minimum	0,17%	0,15%	1,10%		0,020%	1,00%				
maximum	0,22%	0,40%	1,40%	0,025%	0,040%	1,30%			0,40%	

in fase d'ordine posso essere concordate variazioni, se permesse dalla norma / deviations, if allowed by the norm, can be agreed in phase of order

CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES

si intende valore minimo se non è specificato l'intervallo / value intended as minimum if the range isn't specified

Thickness	annealed + peeled (+A+SH)	annealed + cold drawn (+A+C)	treated to ferrite-perlite structure + peeled (+FP+SH)	treated to ferrite-perlite structure + cold drawn (+FP+C)
	HB	HB	HB	HB
[mm]	[HB]	[HB]	[HB]	[HB]
<5	*	*	*	*
5÷10	-	≤ 270	-	-
10÷16	-	≤ 260	-	-
16÷40	≤ 217	≤ 255	152÷201	152÷250
40÷63	≤ 217	≤ 250	152÷201	152÷245
63÷100	≤ 217	≤ 250	152÷201	152÷245

* : da concordare al momento dell'ordine / to be agreed at the time of order
per piatti e sezioni speciali, Rp0,2% può variare di -10% e Rm di ±10% / for flats and special sections, Rp0,2% can deviate by -10% and Rm by ±10%