



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATASHEET

S355J2C


ACCIAI PER IMPIEGHI GENERALI / STEEL FOR GENERAL ENGINEERING USE

EN ISO 10025-2:2005
EN 10277:2018

prodotti laminati a caldo / hot rolled steel
prodotti trafilati a freddo / cold drawn steel

W.N. **1.0579**

Riferimenti di qualità MAB / MAB quality references

Colore identificativo sulla testata dei fasci / Identifying colour on bars' head 
Colorazione standard, modificabile su richiesta / Standard coloration, it's possible to modify on request

CORRISPONDENZE CON ALTRE SIGLE / EQUIVALENT GRADE OF STEEL

attenzione indicazioni approssimative, solo per riferimento / warning, approximative correspondences, only for reference

Europe	Italy	Germany	France	UK	USA (AISI/SAE)
S355J2C	FE510D	St 52-3	E36-2	50D	LF2
EN 10277:2018	UNI 7070-72	DIN 17100-80	NF A 35-501-83	BS 4360-90	ASTM A350

ANALISI CHIMICA DI COLATA / CHEMICAL CAST ANALYSIS

Percentuale in peso / Mass fraction

	C		Si	Mn	P	S	N	Cu		
thickness	≤ 40	> 40								
minimum										
maximum	0,20%	0,22%	0,55%	1,60%	0,030%	0,025%		0,55%		

in fase d'ordine posso essere concordate variazioni, se permesse dalla norma / deviations, if allowed by the norm, can be agreed in phase of order

CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES

si intende valore minimo se non è specificato l'intervallo / value intended as minimum if the range isn't specified

Thickness	as rolled + peeled (+SH)				cold drawn (+C)			
	HB	Rm	Rp _{0,2%}	A	HB	Rm	Rp _{0,2%}	A
[mm]	[HB]	[Mpa]	[Mpa]	[%]	[HB]	[Mpa]	[Mpa]	[%]
<5	*	*	*	*	*	*	*	*
5÷10	-	-	-	-	-	630÷950	520	6
10÷16	-	-	-	-	-	580÷880	450	7
16÷40	140÷187	470÷630	-	-	-	530÷850	350	8
40÷63	140÷187	470÷630	-	-	-	500÷770	335	9
63÷100	140÷187	470÷630	-	-	-	470÷740	315	9

* : da concordare al momento dell'ordine / to be agreed at the time of order
per piatti e sezioni speciali, Rp_{0,2%} può variare di -10% e Rm di ±10% / for flats and special sections, Rp_{0,2%} can deviate by -10% and Rm by ±10%